

Obtego R-400

Különleges impregnáló cementes felületekhez és természetes kövekhez (színélénkítő hatású)

Leírás

Az OBTEGO R-400 egy oldószeres, szilánbázisú különleges pórustömítő egyedülálló vízlepergető és olajtaszító hatással.

Tulajdonságok

Az OBTEGO R-400 csökkenti a vízben oldódó folyadékok valamint zsírok, olajok és más szennyeződések beivódását. Hatásossága függ a padló minőségétől és a felület nedvszívásától. A padlótól és a kivitelezés minőségétől függően az adott felület foltosodással szembeni ellenállósága, ill. a színélénkítő hatása eltérhet egymástól. Ugyanakkor a felület sokkal sötétebb is lehet, ha a színátitottság túlzott mértékű. A padló nedvszívása rendkívüli mértékben lecsökken, miközben a páradiffúzió csak kismértékben változik. Az aktív alkotóelemek UV-állók és nem sárgulnak be.

Alkalmazhatóság

Az OBTEGO R-400 alkalmazható csiszolt és nem csiszolt cementes padlón, műkövön, terrazzon és esztrichen, stb. de akár grániton, kvarcon, homokkövön, travertinen, márványon, mészkövön és palán. Alkalmazási területek: ipari padlók, kereskedelmi létesítmények piacok, plázák és szupermarketek padló kültéren és beltéren.

Megjegyzés: A betonfelületek savérzékenysége csökkenni fog, azonban meg nem szűnik.

Felhasználás

A kezelendő felületnek teljesen száraznak (<6 m3 %), és mindenféle szennyezőanyagtól mentesnek kell lennie. A felhasználási mennyiség és a színélénkítő hatás meghatározásához ugyanazon terület egy kisebb mintafelületén végezzen egy próbát a termékkel. Kisnyomású permetezővel hordja fel az R-400-at a felületre, és egy rövidszőrű mikroszálas moppal oszlassa azon el. Erősen nedvszívó felületeken ismétlje meg a felületkezelést. A felületet át kell itatni az R-400-al (kissé maszatos filmréteg). A felesleges anyag filmjét 2-10 perc elteltével polírozza bele a felületbe. Ehhez egytárcsás polírozógépet használjon finom polírpaddal (fehér) magas fordulatszámra. Szép és egyöntetűen fényes filmrétegnek kell kialakulni. Ne hagyja, hogy a felesleg a felületen száradjon meg.

Megjegyzés: Takarja le a szomszédos, vagy oldószerre kényes felületeket. A felesleget még a száradás előtt

távolítsa el. Hígítóval vagy denaturált szesszel tisztítsa meg a használt eszközöket.

Kivitelezési hőmérséklet

Kivitelezés idején a közvetlen napfény kerülendő. A felület hőmérséklete 10°C és 25°C közé essen. Az esetleges padlófűtést kapcsolja ki. A kivitelezés idején a víz és olajlepergető hatás kialakulása érdekében kerülje a felület közvetlen elázását.

Száradási idő

Az olajtaszító és vízlepergető hatás a kezelést követő 2-3 óra múlva alakul ki, de a teljes hatás 24-48 órát követően. Az OBTEGO R-400-zal kezelt felület 7 óra múlva járható. A száradási idő a környező hőmérséklettől, a páratartalomtól és a nedvszívástól függően eltérő lehet.

Kiadósság

A felület nedvszívásától függően alábbi értékek vehetők figyelembe. A második réteghez feleannyi mennyiség szükséges. Referenciaértékek:

- Polírozott, finomra csiszolt felületeken: kb. 20 - 50 m² / liter,
- Durva, csiszolatlan felületeken: kb. 10 - 20 m² / liter.

Erősen nedvszívó felületeken kezelje elő az OBTEGO P-10-zel vagy P-20-szal; azzal amelyiket az adott felület igényli.

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, szorosan lezárt tárolóedényben 12 hónapig eltartható. A megbontott kannát minél hamarabb fel kell használni.

Környezetvédelem

Oldószert tartalmaz (etil alkohol). A termék szénhidrogénektől mentes. Nem szabad a csatornahálózatba, földre, természetes vizekbe önteni. A termék gyengén vízszennyező (WGK 1). Hulladékbesorolása/ártalmatlanítási megjelölése az EWC/AVV. 08 01 11* szerint: Szerves oldószert vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó festék, ill. lakk. (*Ártalmatlanításáról bizonylat kell.) Hulladékkezelése az érvényben levő törvényi előírásoknak megfelelően. Teljesen kiürült tárolóedénye újrahasznosítható.

Biztonság

Az OBTEGO R-400 száradás után nem jelent veszélyt az egészségre. A kivitelezés során a megfelelő szellőzéstől

gondoskodni kell. Ha a terméket nyomástermetezővel hordják fel, akkor más biztonsági intézkedések betartására is szükség lehet. Biztonsági adatlapot kérésre biztosítunk.

Alkotóelemek: Toluén, metanol, trimetoxi (metil) szilán

Az EK 1272/2008 [CLP] számú rendelkezése alapján besorolva. Nagyon gyúlékony folyadék és permet. Súlyos szemirritációt okoz. Hőforrástól, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb tűzforrástól távol tartandó. Dohányzás tilos. Tegyen elővigyázatossági intézkedéseket a staikus kisülés elkerülése érdekében. Porát, gőzét, permetét ne lélegezze be. Kültéren alkalmazza, vagy gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Viseljen egyéni munkavédelmi felszerelést: védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg, arcmaszk. SZEMBE KERÜLVE: Több percen át öblítse óvatosan vízzel. Kontaktlencsét vegye ki, ha van, és könnyen megteheti, majd folytassa az öblítést.

Szállításhoz szükséges azonosítójelek:

PU	PU-jelölés	Szállítási dok.
a	3-as osztály, UN 1170	igen, UN 1170, 3-as osztály, PG II; etanol oldat

Kiszerezés (PU)

a, 10 literes kanna

Fenti információ nem kötelező erejű tájékoztatás. A termék felhasználása az adott felülettől és a helyi körülményektől függ. Az első felhasználás előtt, vagy ha kétségek merülnének fel a termék felhasználhatóságát illetően, azt javasoljuk, hogy tegyen egy próbát vele egy nem feltűnő helyen levő kisebb felületen.